



# ADHESIVO SILANIZADO

**Ficha Técnica**  
Adhesivos  
para parquet

FICHA Nº PR-  
CODIGO: PR-

**DESCRIPCIÓN:** Adhesivo a base de poliuretano silanizado.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Especial para parquet y tarimas. Adecuado para el encolado de todo tipo de maderas utilizadas en el sector del parquet sobre diferentes tipos de suelos: solera de hormigón, losetas cerámicas, suelo radiante, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Color:</b>	Roble.
<b>Consistencia:</b>	Pasta tixotrópica
<b>Formación de piel:</b>	20 minutos.
<b>Resistencia :</b>	1,80 N/mm <sup>2</sup> .
<b>Dureza:</b>	60 (Shore A)
<b>Rendimiento:</b>	800-1100 gr./m <sup>2</sup>
<b>Envasado:</b>	14 kg (2 bolsas de 7 kg).

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

**Aplicación:** Producto de fácil aplicación. Abrir la bolsa y verter el producto sobre el sustrato a encolar, extenderlo con una espátula dentada uniformemente. Colocar el parquet sobre el adhesivo y presionar con firmeza.

El tiempo de colocación del parquet, una vez aplicado el adhesivo (tiempo abierto) es de 20 minutos aproximadamente.

Fraguado del producto: 12-24 horas dependiendo s/condiciones atmosféricas, porosidad sustrato y madera a encolar.

La superficie a pegar debe estar firme y libre de polvo y ceras. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Temperatura de aplicación: 5-40°C.

No merma ni amarillea (excelente resistencia radiación UV). Producto exento de disolventes.

Posee excelente resistencia al agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas.

Es un producto con muy buena elasticidad que absorbe vibraciones, impactos, movimientos, ruidos, etc.

Una vez curado el producto se puede lijar, pintar y/o barnizar.

**Almacenamiento:** Se deben guardar en lugares con ambiente estable (10°C a 25° C.), en su envase original y bien cerrado durante 18 meses. Proteger el adhesivo de las heladas en el almacén u obras.

**Precauciones:** Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al tel.: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Iplisa garantiza la calidad de sus productos de acuerdo con sus condiciones generales de venta y suministro. Los consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente o por escrito, son ofrecidos de acuerdo con los conocimientos y experiencias actuales de Iplisa y constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por Iplisa suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds. La aplicación y la utilización de los productos escapan a las posibilidades de control de Iplisa, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Las recomendaciones en materia de seguridad de Iplisa, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 06/2018. Anula las anteriores.

