IPLYDECO LASUR AL AGUA

Ficha Técnica
Barnices
Decoración y carpintería

CODIGO: 1453

DESCRIPCIÓN: Es un producto protector al agua que, por su especial composición, penetra en las maderas naturales sin formar una película superficial continua. Protege y decora la madera en interiores y exteriores, realzando el veteado natural y ayudando a reducir el agrisamiento provocado por la exposición ambiental. Su acabado microporoso permite la transpiración del soporte y acompaña los movimientos naturales de la madera.

CAMPO DE APLICACIÓN: Indicado para la protección y decoración de maderas macizas o contrachapadas, nuevas o antiguas, siempre que estén sin barnizar ni encerar y presenten poro abierto. Adecuado para puertas, ventanas, contraventanas, vallas, pérgolas, revestimientos, muebles y otros elementos de carpintería interior o exterior. En maderas previamente barnizadas, enceradas o tratadas con productos incompatibles, eliminar completamente los restos antes de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Color:	Transparente, pino, roble, caoba, castaño, nogal, palisandro, teca.
Peso específico:	1000-1050 grs/lt.
Viscosidad:	30-40 segundos copa Ford nº 4 a 20ºC.
Rendimiento:	10-16 m^2/L.
Seco al tacto:	1-3 horas.
COVs	Max. 19 g/l 2010/42IIA (e) 150/130

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A brocha, pistola.
Diluyente y limpieza:	Agua
Tiempo de rebarnizado:	10 – 12 horas.
Envasado:	5 y 15 litros

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.
Propiedades: Protege todo tipo de maderas y repele el agua, ayudando a evitar la penetración de suciedad. Incorpora aditivos que absorben parte de la radiación ultravioleta, ayudando a retrasar el envejecimiento prematuro y el agrisamiento. Su estructura microporosa permite respirar a la madera y se adapta a sus movimientos naturales, reduciendo el riesgo de agrietamiento o descamación propio de los recubrimientos filmógenos. El mantenimiento es sencillo: normalmente basta con limpiar y renovar el producto cuando sea necesario, sin decapar si el soporte conserva una buena adherencia.

MODO DE EMPLEO:
PREPARACIÓN DEL SOPORTE: Comprobar que la madera esté sana, seca, firme y absorbente. Eliminar polvo, grasas, ceras, resinas, fibras sueltas y restos de productos anteriores. Lijar en el sentido de la veta y retirar cuidadosamente el polvo. En maderas antiguas, reparar las zonas deterioradas antes de tratar. No aplicar sobre superficies barnizadas o selladas sin eliminar previamente el recubrimiento.

Las superficies a proteger deben estar absolutamente limpias de polvo, grasas, salitre, humedad, etc. Al ser un producto microporoso penetra en la madera, adaptándose a sus movimientos naturales no agrietándose ni formando escamas. Si la madera esta barnizada eliminar totalmente el barniz y proceder como si fuera nueva. Es conveniente dar dos o tres manos de acabado, según la intensidad del color deseada, en sentido de la veta de la madera. Si la madera produce repelo lijar suavemente. Aplicar a brocha o pincel, para hacerlo a rodillo o pistola se recomienda hacer una prueba preliminar. Los colores son compatibles entre si, pudiendo conseguir infinidad de tonalidades. Para su mantenimiento no es necesario decapar, solo limpiar y si es necesario pasar una lija muy suave. Se debe aplicar con una humedad de la madera no superior a un 20 %.

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO,S.A.)
Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO: Homogeneizar bien el producto antes de usar. Aplicar capas finas y uniformes, evitando acumulaciones y respetando el tiempo de rebarnizado de 10–12 horas indicado en esta ficha. Evitar el sol directo, la lluvia, el rocío y condiciones ambientales extremas durante la aplicación y el secado. En exteriores, los tonos pigmentados suelen ofrecer una protección frente a la radiación solar más eficaz que un acabado totalmente incoloro. Revisar periódicamente las superficies expuestas y renovar el tratamiento cuando se observe desgaste o pérdida de repelencia al agua.

Precauciones: Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación. Iplisa garantiza la calidad de sus productos de acuerdo con sus condiciones generales de venta y suministro. Los consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente o por escrito, son ofrecidos de acuerdo con los conocimientos y experiencias actuales de Iplisa y constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por Iplisa suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds. La aplicación y la utilización de los productos escapan a las posibilidades de control de Iplisa, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Las recomendaciones en materia de seguridad de Iplisa, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos

Edición 10/2026. Anula las anteriores.

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO,S.A.)
Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com