


B-26

Brico

MASILLA ELÁSTICA

Producto indicado para reparar microfisuras, grietas y fisuras rebeldes.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
 CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
 DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
 Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
 Este producto contiene 46,78 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular, soportes semiabsorbentes.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Armada con fibra de vidrio.
- Extrablanca.
- Aplicable en espesor.
- Excelente tixotropía.
- Altamente flexible.
- Gran adherencia.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Retapar y reparar grietas con o sin movimiento.
- Tapar pequeños agujeros.
- Sustituir a las vendas de fibra de vidrio.



Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
17 m lineales



8,0 - 8,5



Espesor máximo por capa
10 mm



Adherencia
> 16 Kg/cm² sobre hormigón



Clasificación al fuego
D - s2 - d0



Vida útil
Sin límite



Secado en 1 mm de espesor
12 H



Granulometría máxima
200 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt